品質規格

製品名	化学物質名	分子量	品　質　規　格											
			外観	色相 (APHA)	比重 (20/20℃)	エステル価 (KOHmg/g)	屈折率 (25℃)	酸価 (KOHmg/g)	加熱減量 (%)	加熱後酸価 (KOHmg/g)	体積固有抵抗 (xE11,Ω･cm)	水分 (%)	水酸基価 (KOHmg/g)	粘度 (25℃,mPa･s)
DOP	フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)	391	透明液体	20	0.986±0.001	287±2	1.485±0.002	0.02	0.07	0.10	3↑	0.07		
DOP-MS	フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)（無臭）	391	透明液体	30	0.986±0.003	287±3	1.485±0.002	0.02	0.07	0.10	3↑	0.07		
DINP	フタル酸ジイソノニル	419	透明液体	30	0.976±0.003	267±3	1.484±0.003	0.05	0.07	0.07	1↑	0.05		
DIDP	フタル酸ジイソデシル	447	透明液体	30	0.968±0.003	250±2	1.484±0.003	0.07	0.10	0.10	5↑	0.10		
DUP	フタル酸ジウンデシル	475	透明液体	50	0.955±0.003	235±5	1.481±0.003	0.07	0.08	0.10	1↑	0.10		
M170	フタル酸ビス(2-ブトキシエチル) ＋助剤	混合物	透明液体	100	1.031±0.003		1.474±0.003	0.15	0.40	0.25	5 xE7↓			
D950	フタル酸ビス(2-ブトキシエチル) ＋助剤	混合物	透明液体	200	1.062±0.010	294±5	1.484±0.010	2.00	1.00	2.00		0.50		
DOTP	テレフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)	391	透明液体	50	0.984±0.003	287±3	1.488±0.003	0.07	0.10	0.10	1↑	0.10		
DOA	アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル)	371	透明液体	30	0.927±0.003	302±3	1.446±0.003	0.04	0.1	0.20		0.10		
DINA	アジピン酸ジイソノニル	399	透明液体	30	0.924±0.003	280±4	1.449±0.003	0.04	0.10	0.20		0.10		
D610A	アジピン酸ｼﾞn-アルキル(C6~C10)	混合物	透明液体	30	0.923~0.929	314~320	1.440~1.446	0.05	0.1	0.20				
DIDA	アジピン酸ジイソデシル	427	透明液体	30	0.921±0.003	263±3	1.451±0.003	0.07	0.10	0.30	10↑	0.10		
D931	アジピン酸ビス（2-ブトキシエチル）	346	透明液体	150	0.998±0.005	325±5	1.441±0.005	0.10	0.20	1.00	1↓	0.10		
TOTM	トリメリット酸トリス(2-エチルヘキシル)	547	透明液体	150	0.990±0.003	307±4	1.484±0.003	0.30	0.20	0.50	1↑	0.10		
TOTM-NB	トリメリット酸トリス(2-エチルヘキシル)	547	透明液体	150	0.990±0.003	307±4	1.484±0.003	0.30	0.20	0.50	1↑	0.10		
D620	アジピン酸系ポリエステル	約 800	透明液体	200	1.034±0.010		1.457±0.010	2.0				0.10	25	200±90
D623	〃	約1800	透明液体	200	1.092±0.005		1.465±0.005	1.0				0.10	20	3000±500
D643	〃	約1800	透明液体	200	1.094±0.005		1.466±0.005	1.0				0.10	20	2800±500
D645	〃	約2200	透明液体	200	1.103±0.010		1.467±0.005	1.0				0.10	20	5000±1000
D633	〃	約1800	透明液体	200	1.074±0.010		1.465±0.010	1.0				0.10	20	3000±1000
D620N	〃	約 800	透明液体	200	1.028±0.010		1.458±0.010	2.0				0.10	25	220±40
D623N	〃	約1800	透明液体	200	1.090±0.010		1.464±0.010	1.0				0.10	20	3000±500
D643D	〃	約1800	透明液体	200	1.089±0.010		1.467±0.010	1.0				0.10	20	3000±500
D640A	〃	約1200	透明液体	200	1.053±0.010		1.463±0.010	1.0				0.10	20	800±200
D671N	フタル酸系ポリエステル	約 650	透明液体	200	1.062±0.010		1.507±0.005	1.00				0.10	10.0	1000±300
ATBC	アセチルクエン酸トリブチル	402	透明液体	30	1.050~1.056	551~561	1.438~1.444	0.10	0.20	0.30				
JP120	安息香酸エステル	327	透明液体	100	1.154±0.010		1.535±0.005	0.30				0.10		

25/25℃